



Popis produktu

Popis produktu	Impregnační olej na dřevo s výrazným vodoodpudivým účinkem (perličkový efekt) pro průmyslové a ruční zpracování. Díky svým dobrým penetračním vlastnostem proniká hluboko do dřeva a chrání stavební prvky před nadměrným bobtnáním a smršťováním při působení vlhkosti. Lze použít ve venkovním prostředí na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné prvky (jako jsou fasády, terasy, přístřešky pro auta apod.) ze smrku, modřínu, dubu, teaku atd.
Účel použití	Impregnační olej na dřevo s výrazným vodoodpudivým účinkem (perličkový efekt) pro průmyslové a ruční zpracování. Lze použít ve venkovním prostředí na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné prvky ze smrku, modřínu, dubu, teaku atd.
Vlastnosti & Výhody	• rozpouštědlový olej na dřevo vytvářející filmotvorný ochranný povlak šetrný k životnímu prostředí • výrazně snížená absorpce vody • snadná aplikace díky jednokomponentnímu systému • jednosložkový nátěrový systém • velmi dobrá penetrační schopnost, připraveno k okamžité aplikaci • viskozita: cca. 13 sek. (DIN 4mm odtokový pohár dle DIN EN ISO 2431) • další informace o viskozitě: cca 21 sekund v ISO 4 mm pohár (podle DIN EN ISO 2431)/18 mPas při 450 s1(podle DIN EN ISO 3219)
Úroveň kvality (BNB)	Úroveň kvality 1 minimální požadavek na dokumentaci 10 bodů
Velikosti balení	1,0 L / 2,5 L / 5 L / 20 L
Tónovatelná	ano
ELF (nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel)	ne
Jednokomponentní systém	ano
Algicidní a fungicidní ochranný film	ano
Doba použitelnosti v neotevřeném původním obalu	24 měsíců od data výroby (viz etiketa výrobku)
GISCode	BSL40 nátěrové hmoty na bázi silných rozpouštědel, bez aromatických látek, označené

Technické údaje

Úroveň lesku podle DIN EN 13300	hedvábný mat		
Hustota	0,87 g/cm ³		
Viskozita	13 s (DIN EN ISO 2431 (DIN 4 mm odtokový pohár)		
Schnutí při 20 °C / 60% relativní vlhkosti vzduchu	zaschlý proti prachu po	přetíratelný po	zcela proschlý po
	16 - 24 hodinách	24 hodinách	5 - 10 dnech
	Poznámka pro přetírání: Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.		
Spotřeba	70 - 125 ml/m ²		
Ředění vodou	ne		
Bod vzplanutí (DIN 51755)	>60 °C		
Kategorie VOC	Lb - na bázi rozpouštědel, f - mořidla na dřevo s minimální tloušťkou vrstvy (interiér a exteriér)		
Limitní hodnota VOC	275 g/l výrobku bez vody		

Zpracování a čištění

Aplikační metody	štětec, máčení, polévání, natírání
Příprava podkladu	Požadavky na podklad: Podklad musí být čistý a suchý, zbavený prachu, mastnoty, separačních látek a musí být řádně připravený. Příprava: Postupujte podle specifikací a pokynů uvedených v datovém listu BFS č. 18 „Nátěry dřeva a dřevěných materiálů pro venkovní použití“. Odstraňte zbytky suků a otevřené pryskyřičné skvrny, a to pomocí vhodných čisticích prostředků.
Čištění nástrojů	technický benzín
Kvalita nátěru	Hydrostop 9.04 L

Poznámky

Obecné informace	Použití bezbarvého odstínu pro venkovní použití není povoleno. Doporučujeme používat naše nátěrové produkty pouze v dostatečně pigmentovaných odstínech. U průmyslového zpracování :aplikace pouze v uzavřených prostorách.
------------------	---

Zkušební protokoly, znalecké posudky, služby	Poradenství pro alergiky Informace o chování při požáru Certifikace BNB podle BN 1.1.6 Klasifikace podle švýcarského environmentálního štítku Emisní chování Nepřímý styk s potravinami Certifikát shody Čistitelnost / odolnost proti dezinfekci Shoda s RoHS Certifikace bezpečného používání
Bezpečnostní upozornění	Bezpečnostní informace o výrobku potřebné pro bezpečné zacházení nejsou v tomto dokumentu uvedeny. Před použitím si přečtěte produktové a bezpečnostní listy a štítky na obalech pro bezpečné zacházení a informace o zdravotních rizicích a nebezpečích při manipulaci s produktem.
Revize a zřeknutí se odpovědnosti	
Vyloučení odpovědnosti	Informace v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich výrobků nejsou zpracovatelé osvobozeni od zkoušek a testů. Z našich informací nelze odvodit právní jistotu určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití.