



Popis produktu

Popis produktu	Tenkovrstvá lazura na vodní bázi připravená k použití pro rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné prvky v interiéru i exteriéru Pro dřevěné podklady jako jsou fasády, terasy, přístřešky pro auta a další konstrukce
Účel použití	Tenkovrstvá lazura na vodní bázi připravená k použití pro rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné prvky v interiéru i exteriéru
Vlastnosti & Výhody	• bez biocidů • systém 3 v 1 : základní nátěr , mezivrstva a vrchní nátěr • žádný film = žádné praskání nebo odlupování • stříkatelný v odstínu Lightcare v interiéru • rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé prvky • viskozita: cca 11 sekund v nádobě DIN 4 mm (podle DIN EN ISO 2431) • Další údaje o viskozitě: cca 13 sekund v ISO kelímku 4 mm (dle DIN EN ISO 2431) / cca 5 mPa·s při 450 s⁻¹ (dle DIN EN ISO 3219).
Úroveň kvality (BNB)	úroveň kvality 1 až 4 (75 bodů)
Velikosti balení	2,5 L / 20 L
Tónovatelná	ano
Algicidní a fungicidní ochranný film	ne
GISCode	BSW30 nátěrové hmoty na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel

Technické údaje

Pojivo	Akrylový polymer
Úroveň lesku podle DIN EN 13300	hedvábný mat
Hustota	1,01 g/cm ³
Viskozita	11 s (DIN EN ISO 2431 (nádobka DIN 4 mm))

Schnutí při 20 °C / 60% relativní vlhkosti vzduchu	zaschlý proti prachu po	přetíratelný po
	30 - 60 minutách	2 - 4 hodinách
	Poznámka pro přetírání: Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.	
Spotřeba	70 - 150 ml/m²	
Vydatnost	7 m²/L	
Ředění vodou	ano	
Bod vzplanutí (DIN 51755)	n.a.	
Tixotropie	ne	
Kategorie VOC	Wb - na vodní bázi, e - laky a mořidla na dřevo pro dekoraci budov (interiér a exteriér), včetně krycích mořidel na dřevo	
Limitní hodnota VOC	275 g/l výrobku bez vody	
Hodnota VOC	VOC ≤ 130g/l	
Obsah VOC (EU)	49 g/l	
Zpracování a čištění		
Aplikační metody	štetec, vacumat, máčení, polévání, natírání, stříkání	
Příprava podkladu	Požadavky na podklad: Podklad musí být čistý a suchý, zbavený prachu, mastnoty, separačních látek a musí být řádně připravený. Příprava: Postupujte podle specifikací a pokynů uvedených v datovém listu BFS č. 18 „Nátěry dřeva a dřevěných materiálů pro venkovní použití “. Odstraňte zbytky suků a otevřené pryskyřičné skvrny, a to pomocí vhodných čisticích prostředků.	
Čištění nástrojů	Po použití ošetřete nástroje vhodným čisticím prostředkem a podle potřeby je opláchněte vodou.	
Možné systémové produkty		
Základní impregnace	Holzschutz-Grund 1.06 W	
Kvalita nátěru	Holzlasur 5.10 W	
Poznámky		
Obecné informace	Použití bezbarvého odstínu ve venkovním prostředí není povoleno. Doporučujeme používat naše lazury výhradně v dostatečně pigmentovaných odstínech.	
Skladování	Uchovávejte na chladném, suchém a mrazuvzdorném místě v uzavřeném původním obalu.	

Zkušební protokoly, znalecké posudky, služby	Poradenství pro alergiky Informace o chování při požáru Klasifikace podle švýcarského environmentálního štítku Emisní chování Nepřímý styk s potravinami Certifikát shody Certifikace LEED Čistitelnost / odolnost proti dezinfekci Shoda s RoHS Bezpečné použití hodnoty sd a hodnoty W Environmentálního prohlášení o produktu (EPD) Certifikace
Bezpečnostní upozornění	Bezpečnostní informace o výrobku potřebné pro bezpečné zacházení nejsou v tomto dokumentu uvedeny. Před použitím si přečtěte produktové a bezpečnostní listy a štítky na obalech pro bezpečné zacházení a informace o zdravotních rizicích a nebezpečích při manipulaci s produktem.
Revize a zřeknutí se odpovědnosti	
Vyloučení odpovědnosti	Informace v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich výrobků nejsou zpracovatelé osvobozeni od zkoušek a testů. Z našich informací nelze odvodit právní jistotu určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití.