



Popis produktu

Typ	olej na dřevo s obsahem rozpouštědel na bázi lněného oleje v hedvábně matném provedení.	
Účel použití	Olej na dřevo na bázi lněného oleje s vysokým vodoodpudivým účinkem a vysokým zvýrazněním přirozené kresby dřeva pro všechny rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé komponenty. Vhodné podklady: podlahy na terasách, zahradní nábytek, dřevěné ploty a obklady fasád.	
Vlastnosti	• perličkový efekt - silný vodoodpudivý účinek na povrchu • proniká hluboko do dřeva, velmi dobrá penetrace • zvýrazňuje a podtrhuje přirozenou strukturu dřeva • chrání dřevo před znečištěním, UV zářením a šednutím • netvoří film – nepraská a neodlupuje se. Snadná renovace, není nutné broušení ani základní nátěr • reguluje vlhkost a zachovává přirozené vlastnosti dřeva • bez biocidů. Universální použití na terasy a nábytek • hedvábně matný vzhled po dvou vrstvách • dlouhá otevřená doba zpracování umožňuje dlouhé zpracování štětcem, kartáčem nebo houbičkou • odstíny Mix: CD Holz 2012: 2360 douglaska , 2370 javor, 8220 afromosia, 8260 dub antik, 2380 modřín, 8285 mahagon, 2.2 taupe, 6.2 grafit; 7355 ledovcová šedá, 7371 zemní šedá, 7370 azurová šedá, 7375 antická šedá, 7350 plavené dříví	
Velikosti balení	Ready: 1,0 L / 2,5 L / 5 L Mix: 1,0 L / 2,5 L / 5 L	
Odstíny	Transparentní 1105 Bílá 2335 Pinie / borovice 3180 Švédská červená 5449 Holubí modř 6486 Jedlová zeleň 6570 Světlý dub 7360 Alpská šedá 7365 Vulkánově šedá	7380 Křemenná šedá 8170 Vlašský ořech 8270 Ořech 8320 Teak 8450 Palisandr 9101 Step 9102 Oliva 9103 Santalové dřevo 9995 Eben
Označení báze	C = průhledná	
Oblast použití	exteriér	

Technické údaje

Pojivo	Iněný olej		
Úroveň lesku	hedvábný mat		
Viskozita	Materiál je připraven ke zpracování.		
Schnutí při 20 °C / 60% relativní vlhkosti vzduchu	zaschlý proti prachu po	přetíratelný po	zcela proschlý po
	16 - 24 hodinách	1 dnech	7 - 14 dnech
	Poznámka pro přetírání: Chování při schnutí závisí na savosti podkladu a na okolních parametrech. Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.		
Spotřeba	štetec / váleček	stříkání	
	70 - 125 ml/m²	110 - 130 ml/m²	
	Spotřeba je do značné míry závislá na typu aplikace a savosti podkladu.		
Hustota	0,86 - 0,97 g/cm³		
Skladování	Nádobu skladujte na chladném, suchém a mrazuvzdorném místě v uzavřeném původním obalu. Po otevření rychle spotřebujte.		

Zpracování

Aplikační metody	máčení, polévání, natírání, stříkání
Teplota zpracování	nejméně +8 °C (teplota okolí a objektu)
Komentář ke zpracování	Po aplikaci odstraňte přebytečný materiál štětcem nebo hadříkem. Je třeba zabránit tvorbě kaluží nebo hromadění materiálu na plochách. LUCITE® 599 Wood Oil by se neměl používat ve venkovním prostředí v bezbarvém provedení. Hořlavé předměty, jako jsou čisticí hadříky nasáklé přípravkem LUCITE® 599 Wood Oil musí být po použití uloženy v nehořlavé, uzavřené nádobě, a nebo pod vodou z důvodu nebezpečí samovznícení.
Čištění nástrojů	Ředidlo nebo technický benzín.
Komentář k přípravě podkladu	Pro aplikaci LUCITE® 599 Wood Oil se předpokládá, že plocha je neopracovaná nebo již zvětralá vlivem povětrnostních podmínek. Ve výjimečných případech lze přetřít i otevřené pórovité povrchy. V tom případě je podmínkou pro použití, aby materiál mohl proniknout do podkladu. Extrémně nepropustné podklady by se neměly natírat z důvodu snížené penetrační schopnosti. Vzhledem ke stavu povrchu a struktuře příslušného dřevěného podkladu, který má být natřen, může být barevnost a odolnost intenzivních odstínů vůči UV záření omezena, pokud je množství nanesené barvy nízké.

Poznámky ke struktuře povlaku**Poznámky****Dřevo - exteriér, omezeně rozměrově stálé**Obecně:

U surového dřeva ve venkovních prostorách je nutná impregnace proti modráni a dřevokazným houbám.

Složení dřeva:

Dřevěné složky z dřevin, jako je mahagon, merbau, modřín, borovice, dub, jedle atd., musí být před nanesením mezivrstvy a finální vrstvy opatřeny vhodným základním nátěrem. V případě substrátů s vysokým obsahem tříslovin, např. dubu, může být nutné provést dvakrát základní nátěr. To lze předem zkontrolovat, např. pomocí zkušebního povrchu.

Dřevo - vnější, rozměrově nestáléObecně:

U surového dřeva ve venkovních prostorách je nutná impregnace proti modráni a dřevokazným houbám.

Složení dřeva:

Dřevěné složky z dřevin, jako je mahagon, merbau, modřín, borovice, dub, jedle atd., musí být před nanesením mezivrstvy a finální vrstvy opatřeny vhodným základním nátěrem. V případě substrátů s vysokým obsahem tříslovin, např. dubu, může být nutné provést dvakrát základní nátěr. To lze předem zkontrolovat, např. pomocí zkušebního povrchu.

Skladba nátěru

Podklad	Základní nátěr	Vrchní vrstva
Dřevo - exteriér, omezeně rozměrově stálé	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil
Dřevo - vnější, rozměrově nestálé	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil
Dřevo - exteriér, terasová prkna	LUCITE® 599 Wood Oil	LUCITE® 599 Wood Oil

Zvláštní poznámky