



Popis produktu

Typ	Tenkovrstvá lazura s obsahem rozpouštědel na bázi alkydové pryskyřice v saténovém lesku																				
Účel použití	Tenkovrstvá lazura s obsahem rozpouštědel proniká hluboko do dřeva a vytváří tenký film. Je vhodná pro rozměrově nestálé a omezeně stálé dřevěné prvky ve venkovním prostředí. Vhodné podklady: Ploty, obklady, podhledy a pergoly.																				
Vlastnosti	• velmi rychlá aplikace bez viditelných přechodů • optimální doba schnutí • dlouhá otevřená doba- ideální pro velké plochy • ochranný film proti řasám a plísním • lehký filmotvorný efekt s vyrovnávacím účinkem																				
Velikosti balení	Ready: 1,0 L / 2,5 L Mix: 1,0 L / 2,5 L																				
Odstíny	<table><tr><td>Transparentní</td><td>7380 Křemenná šedá</td></tr><tr><td>1105 Bílá</td><td>8170 Vlašský ořech</td></tr><tr><td>2335 Pinie / borovice</td><td>8270 Ořech</td></tr><tr><td>3180 Švédská červená</td><td>8320 Teak</td></tr><tr><td>5449 Holubí modř</td><td>8450 Palisandr</td></tr><tr><td>6486 Jedlová zeleň</td><td>9101 Step</td></tr><tr><td>6570 Světlý dub</td><td>9102 Oliva</td></tr><tr><td>7360 Alpská šedá</td><td>9103 Santalové dřevo</td></tr><tr><td>7365 Vulkánová šedá</td><td>9995 Eben</td></tr></table>	Transparentní	7380 Křemenná šedá	1105 Bílá	8170 Vlašský ořech	2335 Pinie / borovice	8270 Ořech	3180 Švédská červená	8320 Teak	5449 Holubí modř	8450 Palisandr	6486 Jedlová zeleň	9101 Step	6570 Světlý dub	9102 Oliva	7360 Alpská šedá	9103 Santalové dřevo	7365 Vulkánová šedá	9995 Eben		
Transparentní	7380 Křemenná šedá																				
1105 Bílá	8170 Vlašský ořech																				
2335 Pinie / borovice	8270 Ořech																				
3180 Švédská červená	8320 Teak																				
5449 Holubí modř	8450 Palisandr																				
6486 Jedlová zeleň	9101 Step																				
6570 Světlý dub	9102 Oliva																				
7360 Alpská šedá	9103 Santalové dřevo																				
7365 Vulkánová šedá	9995 Eben																				
Označení báze	C = průhledná																				
Oblast použití	exteriér																				
Doplňkové produkty	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 Impregnační lazura s obsahem rozpouštědel na bázi alkydové pryskyřice v hedvábně matném provedení																				

Informace o certifikaci budov podle DGNB

podle směrnice „Stavební výrobky v certifikaci DGNB“ verze V1.2.1 - březen 2015

Úrovně kvality DGNB

Nesplňuje úroveň kvality DGNB. Výrobek lze použít, pokud to vyžadují technické požadavky. Nutná konzultace s auditorem DGNB.

Informace o vhodnosti podle LEED 2009

Skupina výrobků	Bezbarvé laky na dřevo, lazury 275
Limitní hodnota VOC	g/l výrobku bez vody
Limit splněn	ne

Technické údaje

Pojivo	Alkydová pryskyřice						
Úroveň lesku	hedvábně lesklá						
Viskozita	Materiál je připraven ke zpracování.						
Schnutí při 20 °C / 60% relativní vlhkosti vzduchu	<table><tr><td>Zaschlý proti prachu po</td><td>Přetíratelný po</td><td>Vzcela proschlý po</td></tr><tr><td>5 - 6 hodinách</td><td>12 - 24 hodinách</td><td>7 - 14 dnech</td></tr></table>	Zaschlý proti prachu po	Přetíratelný po	Vzcela proschlý po	5 - 6 hodinách	12 - 24 hodinách	7 - 14 dnech
	Zaschlý proti prachu po	Přetíratelný po	Vzcela proschlý po				
	5 - 6 hodinách	12 - 24 hodinách	7 - 14 dnech				
	Poznámka k přetírání: Doba schnutí se může prodloužit u dřevin s vysokým obsahem extraktivních látek. Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.						
Štětec / váleček							
Spotřeba	120 - 150 ml/m²						
	Spotřeba je do značné míry závislá na způsobu aplikace a savosti podkladu.						
Hustota	0,93 - 1,03 g/cm³						
Skladování	Nádoby skladujte na chladném, suchém a mrazuvzdorném místě v uzavřeném původním obalu. Po otevření rychle spotřebujte.						
Odolnost proti slepování	ne						

Zpracování

Aplikační metody	natírání, váleček
Teplota zpracování	nejméně + 8 °C (teplota okolí a objektu)
Ředění vodou	ne
Čištění nástrojů	Ředidlo nebo lakový benzín.
Komentář k přípravě podkladu	Pro prevenci problémů s nátěrem a přilnavostí doporučujeme před provedením nátěru povrch lehce přebrousit

Skladba nátěru

Podklad	Impregnace (pouze exteriér)	Základní nátěr	Mezivrstva	Vrchní vrstva
Dřevo - exteriér, omezené rozměrově stálé	LUCITE®503 Impregnation	LUCITE®533 Rapid Lasur	LUCITE®533 Rapid Lasur	LUCITE®533 Rapid Lasur
Dřevo - vnější, rozměrově nestálé	LUCITE®503 Impregnation	LUCITE®533 Rapid Lasur	LUCITE®533 Rapid Lasur	LUCITE®533 Rapid Lasur

Obecné pokyny

Pro velkoplošné použití v obytných prostorách by se měl jako alternativa použít lazurovací systém na vodní bázi vzhledem k typickým vlastnostem materiálu, jako je vznik zápachu a výparů rozpouštědel.

Během aplikace materiálů s obsahem rozpouštědel a po ní musí být zajištěno dostatečné větrání. Nátěr lazurovou nezabrání

ztmavnutí/zežloutnutí dřevěného podkladu.

V případě kontaktu s výrobky obsahujícími změkčovadla (těsnění dveří a oken apod.) je třeba ověřit bezpečnost výrobce těsnicího profilu nebo provést zkušební nátěr.

Výrobky stejného typu lze v omezené míře vzájemně mísit. Obecně je třeba se vyvarovat míchání různých materiálů.

Nádoby a materiál chraňte před vlhkostí, mrazem, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami. Otevřené nádoby by měly být vždy těsně uzavřeny.

Při nanášení nátěru na opticky sousedící povrchy zajistěte, aby byly šarže identické.

Nátěrové filmy v intenzivních a/nebo tmavých odstínech jsou náchylné k porušení pigmentu při mechanickém namáhání. Tento otěr povrchu nátěru odpovídá současnému stavu techniky a není důvodem k reklamaci.

V případě přidávání ředidel může dojít k překročení přípustné hodnoty VOC.

Konečný lesk nátěrového filmu je dosažen po 7-14 dnech v závislosti na okolních podmínkách.

Před použitím lazur na méně odolné dřevo v exteriéru by měl být použit chemický prostředek na ochranu dřeva.

Transparentní lazurovací systémy nechrání dřevěné podklady před UV zářením, proto by se v exteriéru měly používat dostatečně pigmentované odstíny.

Použití lazur na dřevo, které je v trvalém přímém kontaktu s vodou nebo z něhož voda nemůže odtékat kvůli konstrukci, není přípustné.

Čistící hadry, které přišly do styku s materiály obsahujícími lněný olej, musí být po použití uloženy v ohnivzdorné uzavřené nádobě a/nebo pod vodou z důvodu rizika samovznícení.

Lazury pro použití v exteriéru mohou obsahovat konzervační prostředky na dřevo a biocidní látky na ochranu proti škůdcům. Měly by se proto používat pouze ve venkovním prostředí a ne na dřevěných prvcích, které mají přijít do přímého kontaktu s potravinami nebo krmivy. Při zpracování výrobků obsahujících biocidy je vždy nutné dodržovat předpisy o označování a bezpečnosti a také správné a odborné zacházení. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

Při použití v místnostech určených pro skladování pochutin a potravin doporučujeme při renovaci a schnutí zboží vyjmout. Impregnační nátěr

obsahující biocidy nesmí být vystaven přímému působení povětrnostních vlivů bez následného nátěru.

Uvedené údaje o nástřiku jsou pouze orientační a mohou se odchylovat a lišit v závislosti na různých typech strojů, parametrech prostředí a praktických scénářích. Před nanesením nátěru je vždy nutné na místě a na objektu zjistit skutečné parametry nástřiku a spotřebu materiálu.

Při používání výrobku je třeba dodržovat platné normy a pokyny pro zpracování (viz VOB DIN18363 část C, letáky Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., obsah školících pomůcek atd.).

V tomto technickém listu není možné uvést všechny možné scénáře použití. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se problémů a podmínek, které zde nejsou uvedeny, technického zpracování a manipulace, se vždy obraťte na náš technický servis nebo oddělení aplikační techniky.

Pokud si nejste jisti použitím a kompatibilitou, kontaktujte nás pomocí jedné z následujících služeb:

Servis - horká linka: +49 2330 63 243

E-mailová adresa: infoanwendungstechnik@doerken.de

Poradenství pro alergiky: +49 2330 63 184

V případě neodborně použitých výrobků nelze uplatnit reklamace.

Uvedené informace jsou výsledkem výzkumné a vývojové práce a byly shromážděny společně se zkušenostmi z oblasti aplikační techniky. Písemné pokyny ani případné telefonické dohody nezakládají smluvní právní vztah ani vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Tyto pokyny nezabývají uživatele odpovědnosti za kontrolu našich výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlený účel.

Vydáním aktualizované verze letáku ztrácí předchozí vydání platnost.

Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.doerkencoatings.de. Tam jsou také k dispozici všechny aktuálně platné technické listy a bezpečnostní listy týkající se výrobku.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky.
06.06.2024

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstr. 58, 58313 Herdecke • Tel.: +49 2330 63 243
coatings@doerken.de • www.doerkencoatings.de